

GRUPO II

150N

<u>PROPIEDADES</u>	<u>NORMAS</u>	<u>DATA</u>
Viscosidad, SUS @ 100°F	D-2161	154,5
Viscosidad, SUS @ 210°F	D-2161	43,7
Viscosidad, cSt @ 40°C	D-445	29,9
Viscosidad, cSt @ 100°C	D-445	5,2
Índice de Viscosidad	D-2270	103
Gravedad API @ 60°F	D-4052	32,7
Punto de Inflamación, °C	D-92	226
Punto de Inflamación, °F	D-92	439
Punto de Congelación, °C	D-97	-15
Punto de Congelación, °F	D-97	4
Color	D-1500	L 1
Punto de Anilina, °C	D-611	110
Punto de Anilina, °F	D-611	230
Compuestos Saturados %	D-2007	95,1
Azufre %	D-4294	0,0010